

# American Colors Satinado



## DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura de lujoso acabado satinado formulado con **100% Resina Acrílica**, lo que la hace más lavable que el resto de las pinturas.
- La Resina Acrílica actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con facilidad.
- **Ultra lavable**, fácil de limpiar y resistente a la limpieza continua.
- Resistente al contacto con agua y jabones.
- **Excelente acabado**, buena brochabilidad y nivelación.
- Buen poder cubriente.
- **Ecoamigable y de Bajo olor**, bajo salpicado, mayor transferencia de pintura
- **Excelente resistencia a la intemperie** y rayos solares (UV).
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

## USOS TÍPICOS

- Como pintura de acabado decorativo para interiores y exteriores.
- Se puede aplicar sobre concreto, fibrocemento, madera sobre una base o imprimante adecuado.

## DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura Arquitectónica  
Tipo: Látex  
Acabado: Satinado  
Color: Según cartilla  
Componentes: Uno  
Curado: Evaporación de agua  
Sólidos en volumen: 37% +/- 2%, según color  
VOC: 42.8 – 45.6 gr/L, según color  
Número de capas: Dos  
Rendimiento teórico: 31 m<sup>2</sup> por galón a 2 capas  
Lavabilidad: Alta  
Diluyente: Agua potable

(\*) Los colores de acento o tóner, no se recomiendan para el pintado directo sino para matizar.  
Para calcular el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas del material durante la aplicación e irregularidades en de la superficie.

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.*

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

## TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C  
Al tacto duro: 4 horas a 25 °C  
Repintado mínimo: 4 horas a 25 °C

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura entre 10°C a 50°C.  
Humedad Relativa entre 50% a 85%.

# American Colors Satinado

---

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- a) Superficies nuevas: Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos capas de Imprimante Acrílico American Colors. Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar dos capas de American Colors Satinado.
- b) Superficies con pintura en buen estado: Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar una o dos capas de Imprimante Acrílico American Colors. Dejar secar 4 horas entre capas. Aplicar dos capas de American Colors Satinado.
- c) Superficies con pintura en mal estado: Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la suelta; dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, u otros contaminantes. Aplicar dos capas de Imprimante Acrílico American Colors. Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar dos capas de American Colors Satinado.
- d) Superficies alcalinas: Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar como mínimo 15 días. Aplicar previamente dos capas de un Imprimante para muros, dejar secar 24 horas entre capas. Aplicar dos capas de American Colors Satinado.
- e) Acabado liso (sólo interiores): Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, 2 a 3 capas delgadas de Pasta Mural American Colors. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 320 y eliminar el polvo producido. Aplicar dos capas de Imprimante Acrílico American Colors. Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar dos capas de American Colors Satinado.

*Debido al acabado satinado del producto, se debe evitar imperfecciones en la superficie para que se asegure un buen acabado.*

*No aplicar el AMERICAN COLORS SATINADO directamente sobre algún tipo de sellador, sino sobre algún imprimante diluido como el Imprimante Acrílico American Colors.*

# American Colors Satinado

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra capa. Para la 2da. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies con pintura antigua: Imprimante Acrílico American Colors.

Superficies con humedad: Imprimante para Muros.

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.6 - 5.5 Kg., según color.

Presentación: Envase por ¼ galón, 1 galón y 4 galones.

Unidad de despacho: Unidad

Garantía de Fábrica: 24 meses\*

Código Único Identificación: 8077

*Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.*

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación lentes de seguridad, vestimenta adecuada, etc.



## ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.