

Esmalte sintético mate

OLEOMATE VENCEDOR

METAL, MADERA, CEMENTO, YESO Y LADRILLO

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto formulado a base de resina alquídica, con acabado mate y de rápido secado.
- Presenta película flexible, de buena adhesión y buen poder cubriente.
- Resiste lavado después de 2 semanas de secado.
- Amplia variedad de colores matizables entre sí.
- Para aplicación en interiores, sobre sustratos de fierro, madera y concreto previamente imprimado.
- Para uso en cocinas, baños, muebles, reposteros, etc.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura Arquitectónica.

Tipo: Esmaltes.

Acabado: Mate.

Color: Pantone 000 C (similar a BLANCO).

Curado: Evaporación de solventes y oxidación.

Componentes: Uno.

Sólidos en volumen: 42 ± 3 %, según color.

Peso por galón: 4.73 - 5.33 Kg, según color.

VOC (g/l.): 452 - 462 g/lt., según color.

N° de capas: Una o dos.

Espesor de película seca: 1.0 – 2.0 mils (25 – 50 micrones).

Rendimiento teórico: 32m² a dos capas.

Lavabilidad: Alta.

Disolvente: Aguarrás Mineral O Thinner Standard o Jet Thinner Std. Sic.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola convencional, rodillo, brocha.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 1 - 2 horas

Al tacto duro: 6 - 20 horas, según color.

Repintado mínimo: 20 horas



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

▪ Superficies metálicas

Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante el lavado con agua y detergente biodegradable. Luego eliminar óxido mediante lijado. Es recomendable aplicar previamente un anticorrosivo alquídico como "Anticorrosivo Vencedor" u otro similar.

▪ Superficies con pintura en buen estado o sobre anticorrosivo alquídico

Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante el lavado con agua y detergente biodegradable. Luego lijar suavemente con lija #100 – 120.

▪ Superficies con pintura en mal estado

Retirar con espátula la pintura mal adherida. Eliminar el polvo, la humedad y el salitre si existiesen. Limpiar las manchas de grasa y aceite con agua y detergente biodegradable.

▪ Superficies de concreto

Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija de agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante para Muros", dejar secar 24 horas entre manos y luego aplicar Oleomate.

▪ Superficies de madera

La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija #180. Luego eliminar polvo y residuos de lijado, luego aplicar Oleomate diluido.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

Esmalte sintético mate

OLEOMATE VENCEDOR

METAL, MADERA, CEMENTO, YESO Y LADRILLO

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de la pintura y el disolvente recomendado.
2. La pistola, rodillo o brocha a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo diluir hasta un 1/8 gln. de diluyente y para aplicación a pistola convencional diluir hasta un 1/4 gln. de diluyente por 1 gln. de pintura preparada.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 20 horas de secado aplique otra capa adicional si se requiere.
7. Después de 2 semanas de secado se puede lavar la superficie.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Sobre superficies metálicas:
Anticorrosivo Vencedor o similar.

Sobre madera:
Oleomate diluido.

Sobre concreto:
Imprimante para Muros.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Presentación: Envase por 1gl.

Unidad de despacho: Unidad.

Garantía de Fábrica: 12 meses*

Código Único Identificación: 4803000001

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea la hoja de seguridad de la pintura y disolvente.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios limitados como interiores de tanque u otros.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de QROMA.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.