



HOJA TECNICA

LACA SELLADORA CLASICA PARACAS

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto formulado a base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos, presentando como características principales: Excelente rendimiento, rápido secado, fácil y suave de lijar, buena adhesión, dureza y flexibilidad.
- Se usa como sellador de poros y vetas de la madera.

DATOS FÍSICOS

| | |
|---------------------------------|---|
| Acabado | Satinado con buena nivelación |
| Color | Caramelo |
| Componentes | Uno |
| Sólidos en Volumen | 23 ± 2 % |
| Peso por Galón | 3.60 ± 0.2 kg |
| Espesor de Película Seca | 2.0 – 3.0 mils por capa |
| Número de Capas | 3 - 4 |
| Diluyente | Thinner Doble Acción 4x4 Paracas, Thinner Acrílico CPP. |
| Relación de dilución en volumen | Laca : Diluyente |
| Espátula | Ninguna |
| Mota | 1 : 1 |
| Pistola | 1 : 3 |
| Rendimiento teórico | 23 m ² / gal. a 1.5 mils seco |
| Limpieza de Equipos | Thinner NC 128 Paracas, Thinner Acrílico CPP. |

El rendimiento real depende de las irregularidades de la superficie, porosidad de la madera, tipo de acabado deseado y técnica de aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de polvo, grasa y de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.
- Si se desea se puede aplicar sobre superficie teñida.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

METODO DE APLICACION

- Pistola de aire convencional, espátula y/o mota.

TIEMPOS DE SECADO a 21 °C (ASTM D1640)

| | |
|---------------|------------|
| Al tacto | 15 minutos |
| Al tacto duro | 2 horas |
| Lijado | 1 hora |

Los tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima de la zona.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

A temperaturas entre 10 °C y 38 °C.
A Humedad Relativa menor a 85%.



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de la laca y el diluyente recomendado.
2. La espátula, mota o pistola a usar deben encontrarse limpias y en buen estado.
3. Destape el envase y utilizando una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Diluya la laca de acuerdo al método de aplicación a utilizar.
5. Para el pintado con equipo, aplicar una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 1 hora de secado, uniformizar la superficie gradualmente con lijas Nro. 220 – Nro. 400 para el acabado.
7. Aplique dos capas o más si es necesario.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

- Laca Cristal y Laca Transparente Piroxilina.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación si se almacena bajo techo a temperatura entre 4 °C y 38 °C en envase lleno y sellado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Es inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosivos y los equipos de protección personal como con: Guantes, lentes de seguridad, respirador con filtros de vapores orgánicos y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS)



Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS PARACAS



Respaldo técnico y suministro confiable para cada uno de tus proyectos.

Con Grupo Wigan aseguras:

- Asesoría técnica especializada
- Stock disponible inmediato
- Productos originales
- Entregas según tu cronograma
- Precios competitivos

Confianza respaldada por más de 50 empresas e instituciones líderes del país




¿Necesitas validar aplicación, compatibilidad y disponibilidad para tu obra?

Coordina stock y despacho según el cronograma de tu proyecto

 **Consultar disponibilidad y cotización**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

   Grupo Wigan

 912 572 254 - 975 046 642

 www.grupowigan.pe