

PINTURA PARA TRAFICO TTP-110C

A base de resinas alquídicas y caucho clorado

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Pintura de rápido secado, gran durabilidad y buena adhesión.
- Resistente a la abrasión, tránsito vehicular y/o peatonal.
- Buena resistencia al medio ambiente y a los rayos ultravioleta.
- Cumple con los requerimientos de la fórmula TTP-110C Tipo I y Tipo II de la Federal Specification USA.
- Para señalización en pistas, pisos de concreto y/o asfalto u otra superficie.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Semi Mate	Rendimiento teórico	10.2 m ² /gal a 7 mils de espesor seco
Color	Negro		100 a 105 mts. por galón en banda estándar de 4"
Componentes	Uno	Resistencia al Impacto	
Curado	Evaporación de solventes	ASTM D2794	40 lb x pulg, directo
Sólidos en volumen	48% ± 3%	Flexibilidad Mandril	
Viscosidad		Cónico	
ASTM D562	77 – 90 KU	ASTM D522	6% elongación
Espesor película seca	7 – 10 mils (175 – 250 micrones)	Dureza al Lápiz	
Número de capas	Uno	ASTM D3363	F
Disolvente	JET TRAFFIC THINNER o JET TRAFFIC THINNER SIC	Dureza Péndulo Persoz	
		ASTM D4366B	50 ciclos
		Abrasión Taber a 1000 ciclos, rueda CS-17, 1 Kg de peso	
		ASTM D4060	90 mg de pérdida

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico Pinturas JET.*

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **Superficies nuevas**
Verificar que el asfalto o concreto esté seco y curado.
Eliminar polvo y suciedad.
- **Superficie con pintura antigua**
Eliminar polvo y suciedad.
Eliminar la pintura mal adherida, se puede aceptar pintura de tráfico antigua bien adherida similar a TTP-115-FI, FII, TTP-115-EIII, etc.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Equipo airless similar a Graco Bulldog 30:1, boquilla 0.013" a 0.019".
- Equipo convencional similar a Devilbiss P-MBC o JGA, casquillo D boquilla 64, con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.
- Rodillo y/o brocha para áreas pequeñas.

TIEMPOS SECADO a 21°C (ASTM D1640)

Al tacto	Máximo 10 minutos
Al tacto duro	Máximo 60 minutos
Repintado mínimo	1 hora
Repintado máximo	No tiene
No Pick Up Time (tiempo mínimo para tránsito vehicular) a 6 mils húmedo	
Norma ASTM D 711	10 minutos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura	Mínima	Máxima
De la superficie	4°C	50°C
Del ambiente	4°C	50°C
Humedad Relativa		85%

La temperatura de la superficie debe ser 3°C mayor que el punto de rocío.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. El equipo, rodillo o brocha a usar para la aplicación de la pintura se debe encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue el disolvente JET TRAFFIC THINNER o JET TRAFFIC THINNER SIC máximo 1/16 por galón hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

MPRIMANTES RECOMENDADOS

- No requiere.

ACABADOS RECOMENDADOS

- No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón	5.8 + 0.2 Kg.
Puntos de inflamación	4°C

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 30°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea la hoja de seguridad de cada componente antes del empleo.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes y máscaras para vapores orgánicos.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico Pinturas JET.



Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR **AUTORIZADO** DE RECUBRIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES JET**



Respaldo técnico y suministro confiable para cada uno de tus proyectos.

Con Grupo Wigan aseguras:

- Asesoría técnica especializada
- Stock disponible inmediato
- Productos originales
- Entregas según tu cronograma
- Precios competitivos

Confianza respaldada por más de 50 empresas e instituciones líderes del país




¿Necesitas validar aplicación, compatibilidad y disponibilidad para tu obra?

Coordina stock y despacho según el cronograma de tu proyecto

 **Consultar disponibilidad y cotización**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

 Grupo Wigan

 912 572 254 - 975 046 642

 www.grupowigan.pe

* Esta hoja ha sido adjuntado por el distribuidor oficial. No forma parte de la ficha técnica original del fabricante.

Jet.
Hazlo bien