

CPP SÚPER GLOSS

A base de resina alquídica potenciada

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Formulado a base de resina alquídica potenciada con pigmentos de alta calidad de excelente resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Alto brillo, que no requiere ser pulido, perdurable en el tiempo.

USOS TÍPICOS

- Metal: portones, enrollables, rejas, barandas, escaleras y estructuras
- Madera: puertas, marcos y zócalos
- Línea Blanca: repintado de electrodomésticos
- Vehículos: repintado de carrocería metálica

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Automotriz
- **TIPO:** Gloss
- **COLOR:** Según cartilla
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de solvente
- **ACABADO:** Brillante

- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 36 ± 2 %
- **DILUYENTE:** Thinner Acrílico CPP/ Thinner NC 128/Reducer 4x4 Paracas
- **DILUCIÓN:** 1.5 partes de Esmalte alquídico por 1 parte de Thinner Acrílico CPP (2.5 L de Thinner por 1 GL de pintura)
- **APLICACIÓN:** Pistola de aire convencional o gravedad
- **ESPESOR DE PELÍCULA SECA:** 1.5 – 2.0 mils aprox. (33 – 50 micrones)
- **NÚMERO DE CAPAS:** Dos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 27 m²/gl a 2 capas

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies a aplicar deben estar secas, libres de polvo y partículas contaminantes del medio, grasa u aceite.
- *En superficies metálicas:*
 - ✓ Realizar la limpieza manual similar a la limpieza SSPC SP2.
 - ✓ Remover todo rastro de pintura mal adherida, óxido, polvo, grasa y aceite.
 - ✓ Deben ser imprimadas con un anticorrosivo como Base Zincromato o base al aceite.
- *Sobre madera* previamente lijada y limpia, debe ser imprimada con base blanca para madera o base automotriz.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola convencional a presión, tipo succión o gravedad (dilución 2:1)

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 15-30 minutos a 25°C
Al tacto duro	: 45 min – 1.5 horas a 25°C
Repintado mínimo	: 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Humedad relativa: Menor a 85%



CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga con todos los materiales
2. Homogenice bien antes de usar.
3. Vierta la pintura en un envase limpio luego diluya. Filtre la pintura usando una malla # 30.
4. Para facilitar la aplicación agregue la cantidad de diluyente recomendado en hoja técnica.
5. Aplique la pintura en pasadas uniformes traslapando el 50% de cada pasada
6. Repintar dentro del "tiempo de repintado" recomendado
7. Para lograr un buen acabado, se recomienda pintar en lugares limpios y ventilados

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Puede usarse Zenacryl Base Zincromato 55BZ / Zenacryl Base Automotriz 22B/ Base al Aceite.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 3.9 ± 0.4 Kg/GL., según color
Presentación envase: 1GI
Unidad de despacho: Unidad
Garantía: 2 años
Código único de identificación: 2695

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses, si se almacena en envases herméticamente cerrados y bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea la hoja de seguridad del producto antes del uso.
El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos.
Para mayor información consultar al departamento técnico de QROMA.

Última revisión: 25/09/2023



CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe



CPP



Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE PINTURAS CPP



¿Por qué comprar pinturas CPP en Grupo Wigan?

- ✓ Asesoría técnica
- ✓ Entregas en 24h
- ✓ Envíos gratuitos
- ✓ Productos originales
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Stock garantizado

Más de 50 empresas e instituciones confían en Grupo Wigan. ¿Y tú?



¿Estás listo para darle a tu proyecto la pintura de calidad que se merece?
Entrega inmediata disponible ¡Cotiza antes de agotar stock!

 **Hablar con un asesor Wigan ahora**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

 Grupo Wigan

 975 046 642 - 912 572 254

 www.grupowigan.pe



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
GRUPO WIGAN
Av. Elmer Faucett 302, San Miguel 15088
Telf.: 975 046 642 - 912 572 254
Correo: ventas@grupowigan.pe
www.grupowigan.pe

* Esta hoja ha sido adjuntado por el distribuidor oficial.
No forma parte de la ficha técnica original del fabricante.